



Dificonsa



FORM COAT BS

Desmoldante líquido para cimbras y moldes.

form COAT^{BS}

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FORM COAT BS es un líquido color ámbar, compuesto de parafinas seleccionadas e hidrocarburos, que evitan la adherencia entre el concreto y el molde o cimbra.

COLOCACIÓN

1. El promedio de rendimiento dependiendo de la porosidad es de 8 a 16 M2 por Litro
2. Aplique con un rociador de baja presión y una fibra micro. Un trapeador sintético sin pelusa también se puede usar. No atomice el producto.

USOS

FORM COAT BS se emplea como desmoldante en:

- 1.-Cimbras de Madera
- 2.-Cimbras Metálicas
- 3.-Casetones
- 4.-Moldes de Plástico y Yeso
- 4.-Cimbras de Fibras de Vidrio

CUALIDADES

Por sus características **FORM COAT BS**:

- 1.-Prolonga la vida útil de moldes y cimbras.
- 2.-Mejora los acabados del concreto.
- 3.-Se aplica fácilmente.

- 4.-Facilita descimbrar sin que se deteriore el molde.
- 5.- Actúa como lubricante en las cimbras metálicas.
- 6.-Facilita la limpieza de moldes y cimbras.

RECOMENDACIONES

- En caso de cimbras de madera nueva aplique dos manos de **FORM COAT BS**.
No aplique sobre superficies húmedas.
Retire **FORM COAT BS** cuando la superficie vaya a recibir acabados.
No aplique en cimbras contaminadas.

APLICACIONES

- La Cimbra debe estar limpia, seca y sin adherencia de concreto o cualquier material extraño.
Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión antes de cada uso.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 4 a 8m²/L según la porosidad del material y el sistema de aplicación.

PRESENTACIÓN

- 1.-Tambo de 200 litros

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Conserva sus propiedades por seis meses bajo las siguientes condiciones:

- 1.-Envase perfectamente sellado
- 2.-Lugar seco y ventilado
- 3.-Entarimado y bajo techo

Nota:

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio. las instrucciones que damos en la presente información técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que se aplicarán estos productos están fuera de nuestro control, es aconsejable que los usuarios realicen pruebas previas de acuerdo con sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado Dificonsa.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACION
CONSISTENCIA	-	LIQUIDO SEMIVISCOSO
COLOR	-	AMBAR
OLOR	-	A SOLVENTE
DENSIDAD	D-70	0.88 - 0.90 g/ml
MATERIA NO VOLATIL	D-2369	85 % mín
VISCOSIDAD	D-2196	700 - 1000 CPS
TOXICIDAD	-	CUTANEA E INGESTION